



Armaturenbau und -Technik GmbH

Technisches Datenblatt metallisches Dichtsystem

Schichtbezeichnung	ATEC 463
Beschreibung	Hartlegierung auf Kobaltbasis (Stellit SF 20) hergestellt durch thermisches Spritzen mit anschließendem Einschmelzen
Zusammensetzung	Co 19Cr 15W 13Ni 2,8Si 3B 1,5C
Härte	680-780 HV 0,3 (59-63 HRC)
Porosität	nahezu porenfrei durch Einschmelzprozess
Schichtstärke	0,3-0,8 mm
Temperaturbeständigkeit	max. 700 °C
Haftzugfestigkeit	nicht messbar aufgrund des Schmelzverbundes
Mechanische und Chemische Beständigkeit	Hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit über einen weiten Temperaturbereich hin. Beständig gegen Abrasion, Adhäsion und Erosion durch Reib-, Gleit- und Strahlverschleiß. Die Eigenschaften bleiben auch bei höheren Temperaturen erhalten. Gute Korrosionsbeständigkeit gegen viele Säuren aufgrund von Passivierung.
Allgemeine Eigenschaften	<p>Die durch Flamm- oder Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen mit anschließendem Einschmelzprozess aufgebraachte Beschichtung ist gekennzeichnet durch die sehr hohe Haftfestigkeit aufgrund der metallurgischen Verbindung zum Grundwerkstoff.</p> <p>Aufgrund des Einschmelzprozesses muss der Grundwerkstoff so ausgewählt werden, dass keine Gefügeumwandlung stattfindet. Beschichtet werden können die meisten korrosionsbeständigen Edelstähle mit austenitischem oder duplex Gefüge sowie ferritische Stähle mit geringem Kohlenstoffgehalt und Sonderlegierungen wie Hastelloy, Monel oder Inconel</p>